

LACA DE PROTEÇÃO ALT PRO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Produto base água, indicado para proteção de impressão digital em lona e vinil utilizado em frotas, toldos, luminosos, banners e outros.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas sintéticas base água e aditivos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Possui excelente resistência a intempéries, água e óleos.

Estima-se um aumento da vida útil do substrato protegido pela laca Alt Pro em pelo menos 1 ano sem o catalisador e quando catalisado 2 anos. **Para uso na adesivação de veículos, ônibus, caminhões ou qualquer outra adesivação que necessite lavar com frequência, utilizar 10 gramas do catalisador 7000 para cada 1 litro de laca** ou 1 grama do catalisador para cada 100 ml de laca de proteção. Após a catálise a laca deve ser totalmente utilizada no mesmo dia pois no dia seguinte a mesma não terá a mesma propriedade química. Não lavar com produtos químicos agressivos como solupan, querosene e thinners. Possui nas opções de brilho e fosco. **Para uso de máscara de transferência sobre uma aplicação de laca, recomendamos o uso da Laca Top Max, devido a seu melhor poder de ancoragem. Rende em torno de 20m² por litro. Não aplicar a laca quando a umidade relativa do ar estiver acima de 80% pois poderá influenciar na secagem e temperatura inferior a 8°C para evitar o ponto de orvalho e manchas. Somente aplicar a laca com a tinta da impressão digital totalmente curada.**

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DETERMINAÇÕES	VALOR MÉDIO
Peso específico 25 °C	0.98 – 1,02
Sólidos	35 %
Viscosidade Copo Ford n° 4	9 a 10 segundos
Cor (Pt-Co)	Branco leitoso
Rendimento	20 a 25 m ² /litro
Secagem 25°C	40 – 60 minutos

MODO DE USAR

A superfície a ser aplicada deve estar devidamente desengraxada, seca e livre de sujidades.

A aplicação deve ser feita com rodo ou espátula através do espalhamento uniforme da laca sobre o substrato. **Não aconselhamos o uso da laca com pistola.** A espessura recomendada é 30-40 microns.

REALIZAR TESTE PRÉVIO ANTES DO USO EM ESCALA DE PRODUÇÃO SOB PENA DESTA LACA NÃO SER COMPATÍVEL COM O SUBSTRATO. A SULCOLOR NÃO GARANTE QUE O PRODUTO FUNCIONE EM TODAS AS MÍDIAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. A LACA COM CATALISADOR TEM RESISTÊNCIA A SOLUÇÕES DE LIMPEZA COM ÁLCOOL.

Deve-se deixar a laca secando no mínimo 24 horas antes de enrolar a lona ou vinil.

EMBALAGEM DISPONÍVEL: 1 LITRO / 5 LITROS

Outras embalagens: sob consulta

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.